



PAVEMENTE *We.Level P25*

Self-levelling mortar of normal setting for the preparation of interior floorings.

ملات خودتراز شونده

مشخصات فنی:

ظاهر : پودر به رنگ طوسی
چگالی ظاهری پودر : 1.8 ± 0.2
مقاومت فشاری : 26 نیوتن بر میلیمتر مربع
جمع شدگی بعد از 28 روز : 1.2 میلیمتر در متر طول
مطابق استاندارد EN13872 جمع شدگی مجاز باید کمتر از 2 میلیمتر باشد.
مقاومت خمشی : 5 نیوتن بر میلیمتر مربع
پخش شدگی ملات : 120 میلیمتر زمان اجرا
گیرش اولیه : 60 - 90 دقیقه بعد از اجرا بر روی سطح
بارگذاری سبک : بعد از 6 ساعت
بارگذاری جهت انجام پارکت و کاشی : 24 ساعت
بارگذاری جهت اپوکسی و پلی یورتان : 48 ساعت
(به دلیل خشک شدن و نداشتن رطوبت)
بازدهی تقریبی : 2 کیلوگرم در هر مترمربع به ازای هر میل
دمای محیط زمان کار : +5 تا +35 درجه سانتی گراد
مقدار ترکیب با آب : بین 18 تا 19 درصد وزن کل
ضخامت مناسب اجرا : 1 تا 15 میلیمتر

معرفی محصول

محصولی بر پایه سیمان است که با استفاده از فرمولاسیون و مواد اولیه شرکت WACKER آلمان در کارخانه تهیه و آماده مصرف شده است.
این محصول، تک جزئی، اصلاح شده با پلیمر و افزودنی های ویژه می باشد که با پخش شدگی و تراز شدن مناسب، بستر مناسب جهت کوتینگ نهایی می باشد.
خودترازها جهت آماده سازی بستر به صورت صاف و صیقلی برای انجام مراحل بعدی کفسازی از جمله پارکت، کاشی و سرامیک، اپوکسی و پلی یورتان و محصولات دیگر پایه سیمانی می باشد.

مزایا:

- خاصیت تراز شوندگی بالا
- مقاومت مکانیکی مطلوب
- چسبندگی عالی به سطح زیرین
- (با توجه به بستر و استفاده از پرایمر)
- صرفه جویی در هزینه زمانی، نیروی انسانی و مواد اولیه لایه نهایی
- داشتن یک سطح، صیقلی و یکپارچه
- بارگذاری سبک بعد از 6 ساعت
- (با توجه به آب و هوا)
- روانی مناسب و قابلیت اجرایی بالا